

OBERFIX[®]-BETONGRUND

Грунтовка концентрат

Инструкция по применению

Подготовка основания:

Основание должно быть очищено от жирных и смолянистых загрязнений, снижающих адгезию грунтовки (масел, битума, масляных красок и т.д.). Непрочные осыпающиеся поверхности, которые имеют плохую адгезию к основному слою основания, должны быть убраны перед нанесением грунтовки. Не грунтуемые поверхности должны быть укрыты пленкой и проклеены малярным скотчем.

Выполнение работ:

Перед использованием грунтовки OBERFIX-BETONGRUND необходимо убедиться в отсутствии оседания кварцевого песка. При необходимости тщательно перемешать, до получения однородной массы.

Нанесение может производиться с применением кисти, валика или шпателя. Время высыхания одного слоя грунтовки при температуре 25 0С составляет 4-6 часов. Работы необходимо производить при температуре не ниже 5 0С, а при температуре выше 20 0С помещение требуется проветривать

Безопасность:

ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Рабочие, выполняющие грунтовочные работы, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с целью исключения попадания материала на поверхность кожи, глаз и в органы дыхания. В случае попадания грунтовки на кожу или в глаза требуется срочно промыть их большим количеством воды, а при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.